

SCHEDA TECNICA

IDRODUE (LUCIDO E SATINATO)

SMALTO ACRILICO PER INTERNO ED ESTERNO

CARATTERISTICHE

SMALTO ACRILICO LUCIDO E SATINATO PER INTERNO ED ESTERNO A BASE DI SELEZIONATE RESINE IN EMULSIONE A BASSISSIMO CONTENUTO DI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI.

POSSIEDE UNA BUONA PENNELLABILITA', BUONA DISTENSIONE, RESISTENZA ALL'ESTERNO, BUON INDURIMENTO IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA', ESTREMA LAVABILITA' E BASSA TENDENZA ALLA RITENZIONE DELLO SPORCO, NON INGIALLISCE.

PESO SPECIFICO: 1.150 – 1.350 G/ML

ASPETTO DEL FILM: LUCIDO O SATINATO

APPLICAZIONE

A PENNELLO A RULLO A SPRUZZO

DILUIZIONE: 5 – 15%

DILUENTE CONSIGLIATO: ACQUA

SPESSORE CONSIGLIATO: 2 MANI PIENE

ESSICCAZIONE 20°

FUORI POLVERE: 1-2 ORE

TATTO: 6-8 ORE

PROFONDITA': 12 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO: 36 ORE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU SUPPORTI DI LEGNO, FERRO, MURATURA PURCHE' ACCURATAMENTE SPAZZOLATI E SCROSTATI, MEGLIO SE TRATTATI CON IDONEI FONDI ANTICORROSIVI SOPRATTUTTO PER APPLICAZIONI IN ESTERNO

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA