

## **SCHEMA TECNICA**

### **LEGANTE FONDO ANTIRUGGINE NITROSINTETICO PER SIRCOLOR SYSTEM WH**

LEGANTE PER FONDO ANTIRUGGINE NITROSINTETICO RAPIDO PER SISTEMA TINTOMETRICO UNIVERSALE SIRCOLOR SYSTEM WH

#### **CARATTERISTICHE**

FONDO ANTIRUGGINE A BASE DI RESINE ALCHIDICHE E NITROCELLULOSICHE A RAPIDO ESSICAMENTO ALL'ARIA.

ADATTO PER LA PROTEZIONE E L'ISOLAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO E ACCIAIO.

OTTIMA RESISTENZA ALL'ESTERNO.

PESO SPECIFICO: 1,200-1,300

ASPETTO DEL FILM: OPACO

#### **APPLICAZIONE**

A SPRUZZO

DILUIZIONE: 15-25%

DILUENTE CONSIGLIATO: DILUENTE NITRO

RESA TEORICA: 10-12 MQ./LT

SPESSORE CONSIGLIATO: 25-35 MICRONS

#### **ESSICCAZIONE 20°**

FUORI POLVERE: 10'

TATTO: 20'

PROFONDITA': 2 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO: 6-10 ORE

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU LAMIERA LUCIDA SGRASSATA, MEGLIO SE SPAZZOLATA O FOSFATATA.

#### **NORME DI SICUREZZA**

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA